



BARVA na BETON

Technický list č.: 017

Výrobce :

LABAR, s.r.o.

Tovární 20

400 01 Ústí nad Labem

Tel./fax : 475 601274

IČO : 64051943

E-mail : labar@wo.cz

Složení : Disperze alkydakrylátové pryskyřice, sikativ, aditiv, organických, anorganických pigmentů a plniv ve vodním prostředí.

Použití : Barva je určena pro povrchovou úpravu (bezprašnou) betonových, dřevěných a jim podobných podlah pro pochoz a pojezd paletových vozíků, lehkých automobilů a pod..Nátěr lze aplikovat pro venkovní a vnitřní plochy v provedení **lesk, mat nebo pololesk**. Před samotným nátěrem je nutno podklad odmastit a očistit od případných hrubých částí a nečistot například zametením. Beton musí být suchý, vyzrálý a před prvním nátěrem opatřen penetrací. Barva na beton není určena pro povrchovou úpravu hraček a předmětů přicházejících do přímého styku s potravinami či pitnou vodou a krmivou. Plně nahradí S 2013 pro své obdobné vlastnosti.

Barevné odstíny : V 2013/V 2033 se vyrábí v odstínech dle vzorkovnice výrobce, a další odstíny dle dohody.

Nanášení : Štětcem, válečkem, stříkáním či máčením – je nutno upravit konzistenci

Příklad nátěrového postupu : Podklad musí být před nátěrem očištěn, odmaštěn a zbaven nesoudržných částí. Beton napenetrujeme např. Sokrat 2802 A či naředěnou barvou. Barvu před upotřebením důkladně promícháme a nanese první vrstvu. Po zaschnutí cca 2 hodin nanese ještě 1-2 vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami je nutno vyčkat min. 2-4 hodiny dle vlhkosti a teploty vzduchu, přičemž teplota při nanášení nesmí klesnout pod 12°C. Nátěr je pochůzný po 24 hod. a konečných vlastností dosahuje po 3 dnech.

Ředidlo : Voda

Vlastnosti nátěrové hmoty :	Výtoková doba z pohárku č 4	nejméně 40 s
	Obsah netěkavých složek	od 50 %
	Teoretická vydatnost	5 – 6 m ² / kg v jedné vrstvě a dle podkladu
	Slévatelnost	stupeň 1-2

Zasychání :	stupeň 1	do 1 hodiny
	stupeň 4	do 5 hodin

Vlastnosti zaschlého nátěru :	Lesk V 2013/V 2033	stupeň 1-2 / 4-5
	Kryvost	stupeň 1-2 dle odstínu
	Přílnavost	stupeň 1-2
	Odolnost ohybu přes trn	průměr 2 mm
	Odolnost hloubení (Erichsen)	nejméně 5 mm
	Tvrdość kyvadlem	nejméně 20 %

Balení : Pe obaly 5 kg, 10 kg a dle dohody se zákazníkem.

Skladování : V suchých a zateplených skladech při teplotách +5 - + 25 °C. POZOR !! při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

Záruční doba : 24 měsíců od data výroby.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví : Barva na beton není hořlavá ani jedovatá. Při práci je nutno dodržovat běžná hygienická pravidla.

Likvidace obalů : Pe obaly se po vymytí malým množstvím vody nebo vyschnutí mohou odevzdat do sběrnou či tříděného odpadu.

ABAR