



## V 2000 Barva základní antikorozi Technický list č.: 003

Výrobce :

LABAR, s.r.o.

Tovární 20

400 01 Ústí nad Labem

Tel./fax : 475601274

IČO : 64051943

E-mail : labar@wo.cz

**Složení :** Disperze alkydové pryskyřice, aditiv, organických, anorganických a antikorozičních pigmentů a plniv ve vodním prostředí.

**Použití :** Ke zhotovení základních antikorozičních nátěrů na kov a jeho slitiny (např. šedá litina, slitiny s hliníkem) i některých barevných kovů.....Nátěr lze aplikovat pro venkovní a vnitřní plochy pod ostatní druhy nátěrových hmot. Před samotným nátěrem je nutno podklad odmastit a očistit od případných hrubých částic a nečistot. Lze ji použít i pro tzv. převozní nátěr výrobku bez dalších úprav.

V 2000 není určena pro povrchovou úpravu hraček a předmětů přicházejících do přímého styku s potravinami či pitnou vodou a krmivem bez dalších úprav. Barva je odolná proti olejům a ropným látkám.

**Barevné odstíny :** V 2000 se vyrábí v odstínech 0100 - bílá, 0110 - šedá, 0840 červen., 0625 - žlutohn., 0199 - černá a další odstíny dle dohody.

**Nanášení :** Štětcem, válečkem, stříkáním či máčením - je nutno upravit hustotu

**Příklad nátěrového postupu :** Podklad musí být před nátěrem očištěn, odmaštěn a zbaven nesoudržných částí. Barvu před upotřebením důkladně promícháme a nanese první vrstvu. Po zaschnutí cca 2 hodin nanese ještě 1-2 vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami je nutno vyčkat cca 2 hodiny dle vlhkosti a teploty vzduchu, přičemž teplota při nanášení nesmí klesnout pod 12°C. Na takto upravený podklad nanese 2x-3x email např. V 2013.

**Ředidlo :** Voda

**Vlastnosti nátěrové hmoty :**

Výtoková doba z pohárku č 4	nejméně 30 s
Obsah netěkavých složek (sušina)	73% obj.
Vydatnost	6 - 8 m <sup>2</sup> / kg v jedné vrstvě
Slévatelnost	stupeň 2-3
Hustota produktu	1,68 g/cm <sup>3</sup>

**Zasychání :**

stupeň 1	do 1 hodiny
stupeň 4	do 5 hodin

**Vlastnosti zaschlého nátěru :**

Lesk	stupeň 4-5
Kryvost	stupeň 1-2
Přílnavost	stupeň 1-2
Odolnost ohybu přes trn	průměr 2 mm
Odolnost hloubení (Erichsen)	nejméně 5 mm
Tvrdost kyvadlem	nejméně 15 %

**Balení :** Pe obaly 0,9 kg, 5 kg, 10 kg, 12 kg a dle dohody se zákazníkem.

**Skladování :** V suchých skladech při teplotách +5 - + 25 °C. POZOR !! při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

**Záruční doba :** 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích pokynů.

**Bezpečnost práce a ochrana zdraví :** V 2000 není hořlavá ani jedovatá. Při práci je nutno dodržovat běžná hygienická pravidla.

**Likvidace obalů :** Pe obaly se po vymytí malým množstvím vody nebo vyschnutí mohou odevzdat do sběrné či tříděného odpadu.

# ABAR

