



## V 2013/V 2033 Email syntetický lesklý/matný

### Technický list č.: 005

Výrobce :

LABAR, s.r.o.

Tovární 20

400 01 Ústí nad Labem

Tel./fax : 475601274

IČO : 64051943

E-mail : labar@wo.cz

**Složení :** Disperze alkydové a akrylátové pryskyřice, sikativ, aditiv, organických, anorganických pigmentů a plniv ve vodním prostředí.

**Použití :** Ke zhotovení vrchních nátěrů předmětů opatřených základní barvou např. V 2001 a to na dřevo, beton (betonové podlahy pro pochoz a pojezd paletových vozíků, lehkých automobilů a pod), sádkartón, eternit a dalších nekovových povrchů, konstrukcí opatřených základní antikorozi barvou např. V 2000. Nátěr lze aplikovat pro venkovní a vnitřní plochy i s požadavkem na omyvatelnost povrchu. Před samotným nátěrem je nutno podklad odmastit, očistit od případných hrubých částí a nečistot a případně přebrousit, savé materiály jako např. beton, eternit, sádkartón je pro lepší přilnavost barvy doporučeno natřít penetrací. V 2013/V 2033 není určen pro povrchovou úpravu hraček a předmětů přicházejících do přímého styku s potravinami či pitnou vodou a krmivem. Plně nahradí S 2013 pro své obdobné vlastnosti.

**Barevné odstíny :** V 2013/V 2033 se vyrábí v odstínech dle vzorkovnice výrobce, další odstíny dle dohody.

**Nanášení :** Štětcem, válečkem, stříkáním či máčením – je nutno upravit konzistenci

**Příklad nátěrového postupu :** Podklad musí být před nátěrem očištěn, odmaštěn a zbaven nesoudržných částí popřípadě přebroušen. Email před upotřebením důkladně promícháme a nanese první vrstvu. Po zaschnutí cca 2 hodin nanese ještě 1-2 vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami je nutno vyčkat min. 2-4 hodiny dle vlhkosti a teploty vzduchu, přičemž teplota při nanášení nesmí klesnout pod 12°C.

**Ředidlo :** Voda

**Vlastnosti nátěrové hmoty :**

Výtoková doba z pohárku č 4	nejméně 40 s
Obsah netěkavých složek	od 50 %
Vydatnost	7 – 9 m <sup>2</sup> / kg v jedné vrstvě
Slévatelnost	stupeň 1-2

**Zasychání :**

stupeň 1	do 1 hodiny
stupeň 4	do 5 hodin

**Vlastnosti zaschlého nátěru :**

Lesk V 2013/V 2033	stupeň 1-2 / 4-5
Kryvost	stupeň 1-2 dle odstínu
Přilnavost	stupeň 1-2
Odolnost ohybu přes trn	průměr 2 mm
Odolnost hloubení (Erichsen)	nejméně 5 mm
Tvrdoost kyvadlem	nejméně 20 %

**Balení :** Pe obaly 0,7-0,8 kg, 5 kg, 10 kg a dle dohody se zákazníkem.

**Skladování :** V suchých a zateplených skladech při teplotách +5 - + 25 °C. POZOR !! při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

**Záruční doba :** 24 měsíců od data výroby.

**Bezpečnost práce a ochrana zdraví :** V 2013/ V 2033 není hořlavý ani jedovatý. Při práci je nutno dodržovat běžná hygienická pravidla.

**Likvidace obalů :** Pe obaly se po vymytí malým množstvím vody nebo vyschnutí mohou odevzdat do sběrný či tříděného odpadu.



**ABAR**