



V 2033 R Email syntetický lesklý/matný na radiátory
Technický list č.: 006

Výrobce :

LABAR, s.r.o.

Tovární 20

400 01 Ústí nad Labem

Tel./fax : 475601274

IČO : 64051943

E-mail : labar@wo.cz

Složení : Disperze alkydové a akrylátové pryskyřice, sikativ, aditiv, organických, anorganických pigmentů a plniv ve vodním prostředí.

Použití : Ke zhotovení vrchních nátěrů teplovodních topných těles do 85 °C opatřených základní antikorozi barvou např. V 2000. Nátěr lze aplikovat pro venkovní a vnitřní plochy. Před samotným nátěrem je nutno podklad odmastit a očistit od případných hrubých částí a nečistot a případně přebrousit. Plně nahradí S 2013 pro své obdobné vlastnosti.

Barevné odstíny : V 2033 R se vyrábí v odstínech dle vzorkovnice výrobce, a další odstíny dle dohody.

Nanášení : Štětcem, válečkem, stříkáním či máčením – je nutno upravit konzistenci

Příklad nátěrového postupu : Radiátor musí být před nátěrem očištěn, odmaštěn a zbaven nesoudržných částí a opatřen základní antikorozi barvou např. V 2000. Email před upotřebením důkladně promícháme a nanese první vrstvu. Po zaschnutí cca 2 hodin nanese ještě 1-2 vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami je nutno vyčkat min. 2-4 hodiny dle vlhkosti a teploty vzduchu, přičemž teplota při nanášení nesmí klesnout pod 12°C.

Ředidlo : Voda

Vlastnosti nátěrové hmoty :

Výtoková doba z pohárku č 4	nejméně 40 s
Obsah netěkavých složek	od 50 %
Vydatnost	6 –8 m ² / kg v jedné vrstvě
Slévatelnost	stupeň 1-2

Zasychání :

stupeň 1	do 1 hodiny
stupeň 4	do 5 hodin

Vlastnosti zaschlého nátěru :

Lesk lesklý / matný	stupeň 1-2 / 4-5
Kryvost	stupeň 1-2 dle odstínu
Přílnavost	stupeň 1-2
Odolnost ohybu přes trn	průměr 2 mm
Odolnost hloubení (Erichsen)	nejméně 5 mm
Tvrdoost kyvadlem	nejméně 20 %

Balení : Pe obaly 0,7-0,8 kg, 5 kg, 10 kg a dle dohody se zákazníkem.

Skladování : V suchých a zateplených skladech při teplotách +5 - + 25 °C. POZOR !! při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

Záruční doba : 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích pokynů.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví : V 2033 R není hořlavý ani jedovatý. Při práci je nutno dodržovat běžná hygienická pravidla.

Likvidace obalů : Pe obaly se po vymytí malým množstvím vody nebo vyschnutí mohou odevzdat do sběrný či tříděného odpadu.

ABAR