



Barvy MINICOLOR – lesk/polomat

Technický list č.: 015

Výrobce :

LABAR, s.r.o.

Tovární 20

400 01 Ústí nad Labem

Tel./fax : 475601274

IČO : 64051943

E-mail : labar@wo.cz

Složení : Disperze alkydové a akrylátové pryskyřice, sikativ, aditiv, organických, anorganických pigmentů a plniv ve vodním prostředí.

Použití : Ke zhotovení vrchních nátěrů modelů, porcelánu, dřeva, kovů skla atd. Doporučuje se opatřit tyto předměty základní barvou, ale není nutností. Plně nahradí S 2013 pro své obdobné vlastnosti.

Barevné odstíny : V 2013/V 2033 se vyrábí v odstínech bílá, šedá, černá, hnědá, modrá, zelená, žlutá, červená a hliník.

Nanášení : Štětcem, válečkem, stříkáním či máčením – je nutno upravit konzistenci

Příklad nátěrového postupu : Podklad musí být před nátěrem očištěn, odmaštěn a zbaven nesoudržných částí popřípadě přebroušen. Email před upotřebením důkladně promícháme a nanese první vrstvu. Po zaschnutí cca 2 hodin nanese ještě 1-2 vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami je nutno vyčkat min. 2-4 hodiny dle vlhkosti a teploty vzduchu, přičemž teplota při nanášení nesmí klesnout pod 12°C.

Ředidlo : Voda

Vlastnosti nátěrové hmoty :	Výtoková doba z pohárku č 4	nejméně 40 s
	Obsah netěkavých složek	od 50 %
	Vydatnost	7 – 9 m ² / kg v jedné vrstvě
	Slévatelnost	stupeň 1-2

Zasychání :	stupeň 1	do 1 hodiny
	stupeň 4	do 5 hodin

Vlastnosti zaschlého nátěru :	Lesk V 2013/V 2033	stupeň 1-2 / 4-5
	Kryvost	stupeň 1-2 dle odstínu
	Přílnavost	stupeň 1-2
	Odolnost ohybu přes trn	průměr 2 mm
	Odolnost hloubení (Erichsen)	nejméně 5 mm
	Tvrdość kyvadlem	nejméně 20 %

Balení : Krabičky po devíti odstínech.

Skladování : V suchých a zateplených skladech při teplotách +5 - + 25 °C. POZOR !! při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

Záruční doba : 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích pokynů.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví : V 2013/ V 2033 není hořlavý ani jedovatý. Při práci je nutno dodržovat běžná hygienická pravidla.

Likvidace obalů : Pe obaly se po vymytí malým množstvím vody či vyschnutí mohou odevzdat do sběrný či tříděného odpadu.

ABAR