



V 2000A - STOPCOR Barva antikorozní samozákladová Technický list č.: 019

Výrobce :
LABAR, s.r.o.
Tovární 20

Tel./fax : 475601274
IČO : 64051943

Složení : Disperze alkydové pryskyřice, aditiv , organických, anorganických a antikorozních pigmentů a plniv ve
ním prostředí.

Použití : Ke zhotovení jednovrstvých (základ a vrch v jednom) antikorozních nátěrů na kov a jeho slitiny (např. šedá litina, slitiny s hliníkem) i některých barevných kovů.(pozink..).Nátěr lze aplikovat pro venkovní a vnitřní plochy i pod ostatní druhy nátěrových hmot. Před samotným nátěrem je nutno podklad odmastit a očistit od případných hrubých částí rzi a nečistot.Lze ji použít i pro tzv. převozní nátěr výrobku bez dalších úprav.

V 2000 – A není určena pro povrchovou úpravu hraček a předmětů přicházejících do přímého styku s potravinami či pitnou vodou a krmivý bez dalších úprav.

Barevné odstíny : V 2000 – A se vyrábí v odstínech dle vzorkovnice výrobce a další odstíny dle dohody. Nátěrový film má pololesklý vzhled.

Nanášení : Štětcem, válečkem, stříkáním či máčením

Příklad nátěrového postupu : Podklad musí být před nátěrem očištěn, odmaštěn a zbaven nesoudržných částí.Barvu před upotřebením důkladně promícháme a nanese první vrstvu.Po zaschnutí cca 2 hodin nanese ještě 1-2 vrstvy(doporučení 3 vrstvy). Mezi jednotlivými vrstvami je nutno vyčkat cca 2 hodiny dle vlhkosti a teploty vzduchu, přičemž teplota při nanášení nesmí klesnout pod 12°C (podklad a okolí).

Ředidlo : Demineralizovaná voda či destilovaná voda

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---|
| Vlastnosti nátěrové hmoty : | Výtoková doba z pohárku č 4 | nejméně 35 s |
| | Obsah netěkavých složek | od 60 % |
| | Vydatnost | 5 –7 m ² / kg v jedné vrstvě |
| | Slévatelnost | stupeň 2-3 |
| | Hustota | 1250kg/m ³ |

Zasychání : stupeň 1 do 1 hodiny
stupeň 4 do 5 hodin
Zasychání lze zkrátit přisoušením v komoře či pod..

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Vlastnosti zaschlého nátěru : | Lesk | stupeň 2-3 |
| | Kryvost | stupeň 1-2 |
| | Přílnavost | stupeň 1-2 |
| | Odolnost ohybu přes trn | průměr 2 mm |
| | Odolnost hloubení (Erichsen) | nejméně 5 mm |
| | Tvrдость kyvadlem | nejméně 15 % |

Balení : Pe obaly 0,7 kg, 5 kg, , 10 kg a dle dohody se zákazníkem.

Skladování : V suchých skladech při teplotách +5 - + 25 °C. POZOR !! při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

Záruční doba : 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích pokynů.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví : V 2000 –A není hořlavá ani jedovatá. Při práci je nutno dodržovat běžná hygienická pravidla.

Likvidace obalů : Pe obaly se po vymytí malým množstvím vody nebo vyschnutí mohou odevzdat do sběrný či tříděného odpadu.

Max. prahová hodnota VOC 150g/l

Max. obsah VOC v produktu 64 g/l

Max. obsah TOC v produktu 39 g/l

V 2000 A